

Fecha de Alta

07-04-2014

Versión

3 - 18/11/2016

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LÍNEA** AL USO (MASILLAS)**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Masilla al agua, lista para usar. Cubregota. Facilidad de aplicación y blancura. Tapa desperfectos, alisa superficies, tapa gotele, etc... De fácil aplicación y buena blancura.

USOS

Interior/Exterior

yeso

Hormigón

Escayola

Morteros de cemento

Cartón yeso

Tendido de superficies, reparación de fisuras, sellado juntas

PROPIEDADES

- Adherencia
- Dureza
- No inflamable
- Poder de penetración
- Secado rápido
- Sin pérdida de material, los sobrantes pueden ser utilizados inmediatamente
- Ahorra tiempos muertos debidos a la mezcla de productos, ya que es al Uso
- Mínima merma
- Cubregota
- Grosor recomendado por mano: 3-5 mm
- Buena aplicabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA PLASTE AL USO
Acabado	Mate
Peso específico	1,78± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	54± 1
Sólidos en peso	75± 1
VOC	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	0,5-1 m ² /Kg
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1-3 h. Lijado: 16 h
Repintado	24 h
Colores	Blanco.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

- Mortero de cemento y soportes de yeso:
- Antes de masillar fijar con el fijador adecuado.
- Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte.
- Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo en el caso de morteros de cemento.
- Aplicar sobre soportes secos y limpios.
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.

Fecha de Alta

07-04-2014

Versión

3 - 18/11/2016

- Limpiar el soporte de productos extraños y residuos.
- Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar la masilla o plaste tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.
- No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados.

- Madera:

- Comprobar la idoneidad de Plaste al uso sobre el soporte.
- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y residuos.
- Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar Plaste al uso tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.
- No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados.
- Aplicar sobre maderas con un contenido en humedad inferior al 20 %
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin exudaciones resinosas, sin polvo y secas.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y abiertas fisuras hasta madera en condiciones.

Restauración y mantenimiento

- 1.- Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar cerrado, mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como en soportes nuevos.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.
- Repintar una vez transcurrido el tiempo indicado. Dado que éste depende de la humedad, temperatura y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para proceder.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Llana	uso
Pistola	10%
Espátula	uso
Paleta	uso

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra			
MAX	Fijador	Expresa Plaste al uso	Pintura Plástica
STD	Expresa Plaste al uso		Pintura Plástica

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso

682351

EXPRESA PLASTE AL USO

expresa®

Fecha de Alta

07-04-2014

Versión

3 - 18/11/2016

concreto.

FORMATOS

5 Kg, 15 Kg