



ASPECTO  
Satinado

RENDIMIENTO  
750 ml = 7m<sup>2</sup> por capa  
2 L = +/-20m<sup>2</sup> por capa

SECADO ENTRE 2  
CAPAS  
3 horas

SECADO COMPLETO  
12 horas

APLICACIÓN  
DIRECTA  
SIN DECAPAR  
SIN PRIMARIO



Formatos : 750 ml – 2 L

Esmalte destinado a la renovación de  
**suelos interiores de mármol  
y cerámica...**  
No aplicar sobre suelos de ducha.

## ¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 2 EN 1 SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO PERFECTO.
- Adhiere perfectamente sobre suelos lisos.
- No gotea, incluso sobre superficies verticales o zócalos.
- Resiste a los choques, rayadas y al paso frecuente.
- Resiste a las manchas.
- Resiste la limpieza frecuente : lavable con productos químicos.
- Esmalte al agua.

### COLORES





# Renovación Suelos de Cerámica

## PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO

Aplicable sobre suelos interiores de mármol y cerámica. No aplicar sobre los suelos de ducha/bañera. • No aplicar en azulejos de pared.

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE. El soporte deberá estar debidamente desengrasado y seco.

El acabado y resistencia óptimos se obtienen transcurridos 20 días después de la aplicación. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.

## > ETAPA 1 - PREPARACIÓN

### • Sobre SOPORTE EN BRUTO:

Limpie con jabón, enjuague abundantemente con agua y deje secar.

### • Sobre SOPORTE PINTADO:

- > En buen estado: Limpie con jabón, enjuague abundantemente con agua, deje secar. Lije y quite el polvo.
- > En mal estado: Decape. Enjuague y deje secar. Limpie con jabón a continuación.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino).

## > ETAPA 2 - APLICACIÓN

**MATERIAL:** Mezclador o varilla larga • Pincel • Rodillo

**Es IMPRESCINDIBLE añadir la mono dosis presente en el interior del bote al esmalte antes de pintar.**

- > Verter íntegramente el contenido de la mono dosis en el interior del bote.
- > Mezclar con la varilla insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar el producto.
- > Aplicar.

*Esmalte listo para usar, no diluir. La mezcla debe ser utilizada en menos de 10 días. Más allá de este plazo, la adherencia y el rendimiento disminuirán. • Este aditivo únicamente es compatible con el esmalte Renovación Suelos de Cerámica V33.*

1. Aplique el esmalte en capas cruzadas evitando dejar demasiado espesor. Comience con el pincel en las esquinas de la habitación y continúe con el rodillo. Trabaje en pequeñas áreas de 2m<sup>2</sup>. Las características del esmalte se consiguen aplicando dos capas.
2. Dejar secar durante 3 horas.
3. Aplicar una segunda capa de pintura.

*Plazo mínimo para poner en funcionamiento la habitación: uso peatonal 12h. • Para conseguir el acabado y resistencia óptimos del producto son necesarias dos capas. • Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 °C y 25 °C y evitar las corrientes de aire • Tenga en cuenta el rendimiento del producto. • No aplicar sobre superficies exteriores • No volver a pintar durante el secado • No acabe de pintar en el centro del soporte • Limpiar las herramientas con agua. • Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.*

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 6g/l.