

## PINTURA CLOROCAUCHO SUELOS



**Descripción del Producto** Pintura suelos industriales, interior y de máxima calidad a base de resinas de Clorocaucho y pigmentos de alta solidez

**Carta de Colores** [Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



### Características Técnicas

|                 |   |
|-----------------|---|
| Color           | Verde Cromo, rojo Inglés, gris Ral 7038, amarillo y blanco  |
| Aspecto         | Semimate  |
| Secado al tacto | 30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales   |
| Repintado       | A las 24 horas  |
| Rendimiento     | 9-12 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado y estructura de la superficie  |
| Diluyente       | DILUYENTE CLOROCAUCHOS 300  |
| Almacenamiento  | Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas |

### Propiedades

Facilidad de aplicación  
Gran poder de cubrición  
Poder de relleno  
Acabado adherentes y decorativos  
Resistente a la abrasión, desgates, fregados, agresión química y suciedad en general.  
Elimina la formación de polvo, evita su erosión y facilita su limpieza.

### Aplicaciones

Adecuado para interiores, suelos de hormigón, morteros de cemento, otros derivados, garajes, pistas deportivas, señalizaciones, lavaderos, naves industriales y parkings.

### Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase  
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas  
Aplicación a: Brocha y pistola airless

### Preparación de Superficies

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.  
Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)  
Humedad residual del suelo inferior a 6%.  
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia  
Sobre superficies sin pintar: Aplicar el producto diluido con Diluyente Clorocauchos 300 como preparación y a continuación, dos capas mínimo, tal y como viene en el envase o diluyendo con Diluyente Clorocaucho 300  
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

### Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.  
Humedad relativa ambiente inferior a 80%

Temperatura soporte superior a 6°C

**Otros Datos**

Envasado 0.75L, 4L y 15L

**Observaciones**

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 25-07-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.*