



PINTURAS “LA PAJARITA”

Carlos Grollo, S.A.
C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15
Mail: info@lapajarita.es

INFORME TECNICO

PAJARITA BARNIZ TAPAPOROS

Barniz incoloro que se utiliza para evitar la absorción excesiva del color en superficies muy porosas o absorbentes. Diluir 3 ó 4 partes de agua por una de barniz. También se puede emplear como fijador de las pinturas La Pajarita o como plastificador final.

Para diluir o limpiar los utensilios usar agua.

VISCOSIDAD: 12 ± 1 sg a 20°C Copa Ford N°4

PESO ESPECÍFICO: 1.040 ± 0.02 g/cc a 20°C

pH : $7,5 \pm 0.5$ a 20°C

SECADO TACTO: 20 - 30 min.

SECADO TOTAL: 1 - 2 h.

APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, pistola o aerógrafo

SUPERFICIES: Madera, cartón, cartulina, marmolina, escayola, etc....

DILUYENTE: Agua

RENDIMIENTO: 15–20 m²/Lt

LIMPIEZA: Agua y jabón.

ENVASES DISPONIBLES: 35 ml, 75 ml, 500 ml y 1l.

La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades.