



# Pattex Barrita Arreglatodo. Especial Madera

Hoja de Datos técnicos

Versión: 23/04/2012

---

## Masilla reconstructora de madera

---

### Tipo de adhesivo:

**Pattex Barrita Arreglatodo especial madera** es una masilla adhesiva extra-fuerte especial para reparar y restaurar objetos y piezas de madera. Resulta idónea para reconstruir trozos o partes que puedan faltarle a una pieza o superficie.

### Campo de aplicación

**Pattex Barrita Arreglatodo especial madera** se moldea como la plastilina y adquiere la consistencia de la madera al endurecer.

### **Pattex Barrita Arreglatodo especial madera**

pega, rellena y reconstruye de forma permanente. Se puede utilizar en capas gruesas. Una vez endurecido puede ser lijado, taladrado, pulido, barnizado y pintado.

Se adhiere a todo tipo de maderas (pino, haya, roble, nogal, caoba), aglomerado, chapa y tablero DM. También es adecuado para pegar madera con muchos otros materiales.

### Características de empleo:

#### - Modo de empleo:

1. Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con alcohol o acetona.
2. Lijar las superficies siempre que sea posible. La adherencia sobre superficies rugosas es mayor que sobre superficies lisas.
3. Cortar el trozo de masilla que se vaya a utilizar.
4. Amasar hasta conseguir un color uniforme. Se recomienda usar guantes.

5. Aplicar el producto. Asegurar un buen contacto con la superficie a reparar.

**- Tiempo de mezcla y manipulación:**

1. Se dispone de 15 minutos para mezclar y aplicar el producto.

2. **Tiempo de manipulación:** 35 minutos. No mover ni someter a tensiones hasta pasado este tiempo.

**- Tiempo de endurecimiento:**

Al cabo de 45 minutos resiste 30 Kg/cm<sup>2</sup>. Esta resistencia permite lijar, mecanizar o taladrar el producto.

Estos valores son válidos para temperaturas entre 20 y 25°C. Para acelerar el endurecimiento se puede someter la unión o la reparación a una temperatura de unos 70°C; por el contrario, temperaturas bajas retrasan el endurecimiento. Mientras endurece, se recomienda mantener la pieza unida o reparada por encima de 15°C.

**Propiedades del adhesivo:**

**- Color**

Beige.

**- Resistencia térmica:**

-30°C hasta +120°C.

En uniones sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda no sobrepasar +70°C.

**- Resistencia a tracción por cizalla:  
(EN 1465)**

60 Kg/cm<sup>2</sup> (24 horas, 23°C, acero).

50 Kg/cm<sup>2</sup> (24 horas, 23°C, madera).

**Otras propiedades:**

No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.

Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos.

**Presentación:**

Barra de masilla de 75 mm.

**Condiciones de almacenamiento:**

El producto debe ser almacenado entre +10°C y +25°C

**Plazo de validez:**

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se

recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

**Importante**

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



**HENKEL IBÉRICA, S.A.**  
C/rosga 486  
06025 Barcelona  
Tdf. (+34) 93.290.40.00  
Fax. (+34) 93.290.47.78