



Nombre Fleur Chalky Look

Fecha 09/02/2016

Código FTFL01

Descripción

Fleur Chalky Look spray es una pintura al agua altamente mate, para la decoración de muebles o cualquier material donde se requiera una pintura mate de alta calidad.

Aplicación

Debido a las características del producto recomendamos su uso sobre todo tipo de materiales como madera, metales o plásticos. Para usos doméstico en manualidades, bellas artes o en aquellas aplicaciones donde se necesite un acabado altamente mate.

Instrucciones de Uso

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Remover la corrosión o pinturas antiguas antes de aplicar el producto. Sobre PP, PE, PVC aplicar un promotor de adherencia.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los treinta minutos con la misma pintura.
- Una vez curada la pintura es lijable.
- No es necesario la aplicación de una cera para la protección de la pintura una vez está curada. El tiempo para obtener la dureza final es de 3 a 5 días, dependiendo del grosor de capa aplicado y las condiciones ambientales.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

Características

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Buena durabilidad del color.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Lijable
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Bajo contenido de COV.
- Utilizable en interiores y en exteriores.
- Sobre plásticos, aplicar primero un promotor adecuado.

| Características físicas | | Características envasado | |
|---|------------------------------------|--|----------|
| Tipo Ligante | PU modificado | Capacidad nominal | 400 ml |
| Color | Pedir disponibilidad | Resistencia del envase al calor | <50°C |
| Brillo | <10% a 60° <7% a 85° | Propelente | DME |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517) | 30' | VOC's (g/l) | 525-460* |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517) | 3-5 días | | |
| Espesor de capa seca | 20 µ/capa (2 pasadas) | | |
| Rendimiento teórico | 2m ² para aerosol 400ml | | |
| Diluyente | Agua y alcoholes | | |
| Vida del producto | > 2 años | | |
| Repintado | Después de 30' | | |
| Resistencia del pintado al calor | | | |
| Condiciones de aplicación | | | |

* Variación según color.

Fecha última revisión: 09/02/2016

