



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R004 **NOVOPREN POLIVALENTE**

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo de contacto en base caucho cloropreno en disolventes, con aditivos mejoradores de la adherencia, especialmente adecuado para la instalación de pavimentos ligeros de PVC y otros materiales

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido viscoso de color marrón
Viscosidad Brookfield a 25°C 2400 - 4300 mPa.s

APLICACIONES

Adecuado para la instalación de pavimentos ligeros (PVC, linóleo, gomas, corcho, etc.), tanto sobre bases absorbentes como no absorbentes convenientemente preparadas. No es adecuado para el encolado de poliestireno expandido. Las bases deben cumplir con la norma DIN 18.365 (limpia, dura, llana, exenta de surcos y seca). La humedad de la base debe medirse con los aparatos convencionales y no debe superar el 3%. Los suelos compactos tipo terrazo, baldosa o madera deben ser previamente desencerados y desengrasados. Debe asegurarse una impermeabilidad fiable a la humedad del suelo base allí donde haya riesgo de humedades o condensaciones.

Remover el adhesivo antes de usar. Aplicar adhesivo a ambas superficies a unir mediante una espátula dentada, brocha o rodillo, de forma que se apliquen unos 200 - 250 g/m² por cada cara.

Dejar airear hasta la evaporación total de los disolventes, observando que el adhesivo no transfiera a la yema del dedo. A partir de este momento se dispone de unos 30 - 60 minutos para proceder al encolado, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente. Efectuar presión uniforme sobre toda la superficie a encolar. Una vez efectuada la unión, no es posible efectuar correcciones. No aplicar por debajo de 10°C. No exponer al sol ni al calor las uniones encoladas hasta transcurridas 48 horas. En caso de que los encolados deban estar sometidos a temperaturas superiores a 60°C, es necesario adicionar **Vulcanizador en frío**. Producto listo al uso, por lo que no se recomienda la adición alguna de disolvente. Para la limpieza de los utensilios utilizados se pueden emplear disolventes del tipo Universal para las brochas y/o acetona para los elementos metálicos.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por dos años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase siempre que se mantenga almacenado en su envase original cerrado y a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 09

Sustituye: 08 (22/07/2015)

Date: 26/04/2018

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.