

Xylazel Sol Decking

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores, como los colocados alrededor de piscinas o en terrazas, en los que, al ser de maderas tropicales duras, los recubrimientos tradicionales al disolvente presentan problemas de secado, tardando días, o incluso, según el tipo de madera, no llegando a secar. XYLAZEL S Decking Protector de Suelos de Madera está formulado con una combinación de resinas acrílicas híbridas y copolímeros de poliuretano que le confieren las ventajas de los productos al disolvente (penetrabilidad, nivelación, resistencia al blocking) y al agua (rápido secado, resistencia al exterior, facilidad de aplicación)
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Acabado satinado - Secado rápido, incluso sobre maderas tropicales - Buena adherencia - No levanta repelo - Fácil aplicación y mantenimiento, no es necesario lijar en posteriores aplicaciones. - Buena nivelación y acabado - Duro y resistente al roce - Resistente a las condiciones meteorológicas adversas - Bajo olor en la aplicación. Una vez seco no huele - Base agua - Contiene principios activos que protegen superficialmente el producto aplicado contra la aparición de hongos del azulado y mohos (PT7).
Campos de aplicación	Para la protección y embellecimiento de suelos, muebles y otras estructuras de madera al exterior, sobre todo las fabricadas con maderas tropicales como iroko, teca, ipé, cumarú, acacia, pino tratado en autoclave etc.
Colores	Pino y teca.
Envases	750 mL y 4 L

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20° C: 1.02 ± 0.02 g/mL
Secado	Secado al tacto: aproximadamente 1 hora, aunque depende del tipo de madera. repintar: Unas 3 horas, dependiendo del tipo de madera.

3.- Modo de empleo

Preparación	Preparación de la superficie. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar aceites, pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Proteger las maderas no resistentes con Xylazel Fondo contra la pudrición, los hongos del azulado y los insectos xylófagos. Homogeneizar el productor antes de usar.
Rendimiento	Unos 12 m ² /L por mano.

Modo de empleo	El producto se presenta listo para su empleo. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Aplicar la dosis recomendada, en dos o más manos.
Propiedades y características de la madera tratada	La madera queda protegida eficazmente contra la humedad y la fotodegradación. El producto no varía la inflamabilidad propia de la madera
Mantenimiento	En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel S Decking. Basta limpiar la madera y aplicar de nuevo.
Limpieza de útiles	Agua

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. No aplicar en condiciones excesivas de humedad o temperatura. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Centro: Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240