

PLASTE EXTERIORES

REFORZADO
CON FIBRAS

Repara, rehace, tapa grietas y juntas.

Impermeabiliza piscinas, balsas, macetas, etc.

Resistente al agua salada y sulfatadas.



Descripción y usos del producto

Mortero en polvo fibrorreforzado, flexible, de gran adherencia y baja retracción, diseñado para enlucir, impermeabilizar, alisar y tapar grietas en revestimientos y techos interiores y exteriores.

Proporciona un acabado fino, resistente y de gran calidad, pudiéndose aplicar sobre soportes de cemento, hormigón, piedra y otros de similar naturaleza.

Apto para la renovación y protección del hormigón, bloqueo de eflorescencias y realización de pequeños anclajes, así como para la impermeabilización de balcones, pilares, cornisas, voladizos, juntas de ladrillo, desconchados en piscinas y otras reparaciones en ambientes húmedos.

Resistente al agua de mar, aguas agresivas ($\text{pH} > 5$) y a la presión y contrapresión del agua.

Permite ser recubierto con pinturas, sin necesidad de imprimación previa.

'Acabado fino'



Modo de empleo

- 1 Limpiar el soporte.
- 2 Agua de amasado: 0,350 litros / bolsa 1,5 kg.
- 3 Tiempo de utilización: 30 minutos.
- 4 Rendimiento 1,2 / 1,5 kg /m²
- 5 Limpiar las herramientas con agua.

Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente.

No volver amasar una vez iniciado el fraguado.

Sanear la superficie y humedecer los fondos muy absorbentes para mejorar la adherencia.

Aplicar con una paleta o llana según la operación a realizar y abrir las grietas si fuera necesario.

No aplicar sobre soportes de yeso o metálicos, yeso, escayola o de similar naturaleza.

Características

Color: Gris.

Resistencia a compresión: > 20 N/mm²

Espesor de aplicación: 1 - 15 mm.

Tiempo de secado: 48 horas por mm.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Rendimiento

Varía según el tipo de aplicación.

Consumo teórico:
+/- 1,2 kg /m² por mm de espesor.

Presentación y suministro

Envase de 1,5 kg:

Bolsa de polipropileno de 1,5 kg en cubeta de plástico mezcladora.

Envase de 4,5 kg:

3 bolsas de polipropileno de 1,5 kg (3 x 1,5 kg) en cubeta de plástico mezcladora.

Consejos de Seguridad



GHS07

Indicaciones de seguridad

H315 provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P261 Evitar respirar el polvo.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

1999/45/CE El producto contiene reductor de Cromo VI, el periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.

