



URSACOUSTIC

Halfharde minerale wolplaat

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,05	40	1.350	600	18	14,58	20	291,60	S	2140680
1,20	45	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2075203
1,35	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2075204
1,60	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2075205
2,00	75	1.350	600	10	8,10	20	162,00	S	2075206
2,70	100	1.350	600	8	6,48	20	129,60	S	2075207

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,037 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand A_{Fr}) 	1 MU < 1,0 kg/m² ≥ 5 kPa.s/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	15 ≤ p < 20



ISOLATIE DIKTE 45 MM



enkele
beplating

-42
dB



dubbele
beplating

-49
dB

ISOLATIE DIKTE 70 MM



enkele
beplating

-46
dB



dubbele
beplating

-52
dB

VOORDELEN

- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden met houten of metalen structuur