



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

GEOFIM

CAPA SEPARADORA / ANTIPUNZONANTE

FICHA TÉCNICA Nº 82015/70 - REVISIÓN 14/16
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

INFORMACIÓN COMPLETA DE LA CAPA SEPARADORA: GEOFIM



Ver "Declaración de Prestaciones – DoP" en: DoP_E_82015_13254_GEOFIM120_v01 (Y otras)

Ver Marcado CE, completo, en: : DoP_E_82015_13254_GEOFIM120_v01 (Y otras)

ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Descripción de la capa separadora:

Geotextil de fibras de poliéster, para su aplicación en construcción.

Usos previstos: Drenaje – Filtración – Separación - Protección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

GEOFIM	NORMA	Unidad (Tolerancia)	120	150	200	300	500
			Resistencia a la tracción. Longitudinal: Transversal: Alargamiento. Longitudinal: Transversal:	EN 10319	kN/m ($\pm 0,5$) kN/m ($\pm 0,5$) % (± 10) % (± 10)	1,50 1,57 98,83 73,80	1,88 1,49 74,66 80,77
Resistencia al punzonamiento estático (CBR):	EN 12236	kN ($\pm 0,05$)	0,2687		0,333	0,403	0,617
Resistencia a la perforación dinámica. Caída de cono	EN 918	mm	50	19	17	8	0
Medida apertura característica, O ₉₀ :	EN 12956	mm (± 30)	85	70	85	75	55
Permeabilidad al agua:	EN 12958	m/s ($\pm 0,002$)	0,0832	0,0597	0,0735	0,0682	0,0300
Durabilidad:	A RECUBRIR EL DÍA DE LA INSTALACIÓN						

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

Gramaje (UNE EN 964) – Masa superficial	g/m ²	120	150	150	200	200 (*)	200 (*)	300 (*)	500 (*)
PRODUCTO		82016	82022	82021	82030	82031	82032	82050	82070
Anchura del rollo	m	2,10	1,05	2,1	2,1	2,1	4,2	2,1	2,1
Longitud del rollo	m	100	60	80	140	100	100	100	70

(*) Bajo pedido.

DESCRIPCIÓN.



- Geotextil formado por filamentos de poliéster no tejidos, unidos mecánicamente por agujeteado, para ser usado como capa separadora, filtrante, retenedora de finos, antipunzonante, etc.
- Resistente al envejecimiento. No es afectado por la exposición al agua.
- Buena resistencia mecánica. Como separador, protector, etc.
- Buena capacidad de filtración.
- Buen comportamiento frente a productos químicos o del terreno.
- Aplicar con solape sencillo de 10 a 15 cm. (Aproximadamente)

Tavernes de la Valldigna, 04 de Octubre 2016

www.chova.com

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S. A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.