

STARFLOOR CLICK 55 ficha técnica

CERTIFICACION Y CLASIFICACIÓN	NORMAS	Starfloor Click 55
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento vinílico compacto
Certificado CE	EN 14041	Si
Clasificación	EN ISO 10874	Residencial: 23 Comercial: 33 Industrial: 42
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Starfloor Click 55
Espesor Total	EN ISO 24346	4.5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.55 mm
Tratamiento de superficie (PUR)		Si - TopClean XP™
Peso Total	EN ISO 23997	8000 g/m ²
Bordes biselados		Si
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Formato	EN ISO 24342 Lamas	19.05 x 121.10 cm - 7 lamas/caja = 1.61 m ² 24.05 x 149.10 cm - 5 lamas/caja = 1.79 m ²
	Losetas	32.38 x 60.10 cm - 9 losetas/caja = 1.75 m ²
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Starfloor Click 55
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Resistencia a calefacción radiante	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1 pegado sobre cemento
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Sillas de ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27°C
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Absorción ruidos de impacto en habitación	EN ISO 31-074	Clase C - L _{n,e,w} < 85 dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02 (método 3 ^a)	≥ 6
Resistencia productos químicos	EN ISO 26987	Sin daños (0)
Resistencia la deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 depende del tipo de relieve μ ≥ 0.30
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	< 2 kV sobre cemento ≥ 10 ⁹ Ohm
Adhesión capa de uso	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Colores		20

Datos técnicos sujetos a la fecha de publicación (01/17).

Los valores corresponden a test de laboratorio (test in situ) y estén sujetos a modificaciones.

Siga las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento recomendadas por el fabricante, para mas información contacte con su delegación Tarkett mas cercana.


DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4^a Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4^a Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8^o B - 46002 Valencia. Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28- Fax: (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: C/ Víctor Hugo, N^o 4 2^a planta Edif. C - 08174 Sant Cugat del Vallès -Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03



Información Logística



Tratamiento de protección



Información General

