



1285 x 327 x 8 mm

PAQUETE: 6 PANELES | 2,52 m<sup>2</sup> | 17 kg



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Material soporte: HDF, E1 hinchazón baja, encolado  
Densidad 830-900 kg/m<sup>3</sup>  
Capa de decoración: 0,2 mm



Según EN 13329, adecuado para todos los espacios habitables con el uso intensivo y para las áreas comerciales con uso mediano

DIMENSIONES				
Formato	Espesor	8 ± 0,50 mm · espesor máx - espesor mín ≤ 0,50 mm		
	Longitud	1285 ± 0,50 mm		
	Ancho	327 ± 0,50 mm · ancho máx - ancho mín ≤ 0,20 mm		
Perfil	a lo largo	twin clic	transversal	1clic2go
Ranura	longitudinal	ranura V	transversal	ranura U

TOLERANCIAS		
Perpendicularidad	EN 13329	≤ 0,20 mm
Rectitud de bordes	EN 13329	≤ 0,30 mm
Curvatura transversal	EN 13329	cóncavo: ≤ 0,15% · convexo: ≤ 0,20%
Curvatura longitudinal	EN 13329	cóncavo: ≤ 0,50% · convexo: ≤ 1,00%
Apertura de ranuras	EN 13329	valor medio: ≤ 0,15 mm · máx: ≤ 0,20 mm
Desfase de altura	EN 13329	valor medio: ≤ 0,10 mm · máx: ≤ 0,15 mm
Desfase de bisel		± 2 mm

CONTROLES		
Fatiga a la abrasión	EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)
Fatiga al golpe	EN 13329	bola pequeña ≥ 12 N · bola grande ≥ 750 mm
Insensibilidad a las manchas	Grupo 1 y 2	EN 13329
	Grupo 3	EN 13329
Prueba de las ruedas de silla	EN 13329	ningunos cambios visibles o danos como definidos en EN 425:2002
Efecto de un pie de mueble	EN 13329	ningún cambio visual en la verificación con pie tipo 0
Hinchazón de espesor	EN 13329	≤ 18%
Impresión restante	EN 13329	≤ 0,05 mm
Acción de la luz	EN 13329	nivel de la medida gris ≥ 4 encoloración del tipo 6 de la medida azul
Cambios de medida según cambios de la humedad relative	EN 13329	longitudinal ≤ 0,9 mm · transversal ≤ 0,9 mm
Resistencia de conexión	EN 13329	longitudinal ≥ 1 kN/m · transversal ≥ 2 kN/m
Resistencia al levantamiento	EN 13329	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>

CONDICIONES AMBIENTALES		
Emisión de formaldehido		clase E1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Comportamiento en caso de incendios	EN 13501-1	Cfl s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	clase técnica DS
Resistencia térmica	EN 12667	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%
Conductividad térmica	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15%

