SONAE ARAUCO
Taking wood further

Laborbericht OSB

E-R

ID	026625	Stärke	12,50	mm
Datum	04.03.2019	Breite	2521,00	mm
Uhrzeit	02:01	Länge	5021,00	mmm
Typ	OSB 3	Pressfaktor		s/mm
Artikel Nr.	ADWF501166	Anteil DS		%
Auftrags Nr.	66111093484		Not foud	kg/m³

Info Reklamation | Ablösung der Strands DS |

	DS		MS	
Leim				
Härter				
PMDI				
Wachs				
Emulsion				
Zuschlagstoff 1				
Zuschlagstoff 2				
Feuchte				
	Feuchte		Wert	

Nr.	Biege längs N/mm²	E-Modul längs N/mm²	Biege quer N/mm²	E-Modul quer N/mm²	Querzug N/mm²	Dicke mm	Dichte kg/m³	Nass Querzug N/mm²	Quellung 50x50 %	Feuchte %	DS Abhebe N/mm²
1	27,60	5030,00	22,30	3040,00	0,34	12,07	677,93		10,45	5,15	
2	27,30	5210,00	25,10	3550,00	0,49	12,31	633,12		11,36	5,84	
3	24,90	5180,00	16,70	3450,00	0,65	12,04	642,77		9,94	5,64	
4	20,00	5110,00	22,00	3380,00	0,56	12,09	683,40		14,22	5,69	
5	28,20	5010,00	16,70	3020,00	0,32	12,04	642,90		10,21		
6	32,10	5970,00	22,20	3620,00	0,50	12,01	688,41		12,62		
7	29,60	4960,00	22,70	3310,00	0,37	12,03	680,47		8,15		
8	26,00	5010,00	21,90	3070,00	0,58	12,03	647,88		15,54		
9											
10											
X	26,96	5185,00	21,20	3305,00	0,48	12,08	662,11		11,56	5,58	
Lx/Ux	23,51	4784,74	19,41	2994,39	0,41	12,01	647,13		12,03	5,23	
Soll	20,00	3500,00	10,00	1400,00	0,32			0,13	15,00		
	✓	✓	✓	✓	✓				✓		